

Descripción

Mosaico vítreo realizado mediante el 100% de vidrio reciclado, cocido y empanelado para uso como acabado y revestimiento, siendo 100% made in Spain. Colección de 19 referencias de amplia gama de colores naturales inspiradas en pétreos, mármoles y maderas de 1º CALIDAD para todo tipo de uso. Fabricado en 2 tamaños diferentes: mosaico 25x25 y mosaico 50x50.

SAFE-STEPS: Las colecciones en versión antideslizante otorgan la máxima seguridad a la superficie (ver especificaciones técnicas correspondientes).

Acabado

	Brillo	Satinado	Mate	Fosforescente
Zen			X	

Medidas y Formatos

		25	36	50
Mosaico	Formato:	Cuadrado	-	Cuadrado
	Dimensiones:	24,7 x 24,7 mm	-	50,7 x 50,7 mm
	Tolerancias	+/- 0,2 mm	-	+/- 0,4 mm
	Espesor:	4,6 mm	-	5,8 mm
Panel	Formato:	Rectangular	-	Cuadrado
	Dimensiones:	31,2 x 49,5 cm	-	36,5 x 36,5 cm
	Junta:	1,1 mm	-	1,1 mm
	Mosaicos / Panel:	12 x 19 uds	-	7x7 uds
	m ² /Panel:	0,15 m ²	-	0,13 m ²
	Peso/Panel:	1,45 kg/panel	-	1,67 kg/panel
	Empanelado:	1p-Jointpoint	-	2p-Jointpoint
Packaging	Formato:	Caja	-	Caja
	Dimensiones Caja:	51 x 32 x 6'5 cm	-	37'5 x 37'5 x 5 cm
	Paneles/Caja:	13 uds	-	8 uds
	m ² /Caja:	2 m ²	-	1,06 m ²
	Peso/m ² :	9,4 kg/m ²	-	13,5 kg/m ²

Características Técnicas

	Norma	Exigencia	25	36	50**
Absorción de agua (E)	UNE EN ISO 10545-3	E < 0,5%	E = 0,1%	-	E = 0,1%
Resistencia a la abrasión superficial (PEI)	UNE EN ISO 10545-7	1 a 5	PEI = 3	-	PEI = 3
Resistencia a las manchas	UNE EN ISO 10545-14	1 a 5	1-5-5	-	5-5-5
Dureza al rayado (esc. Mohs)	UNE 670101 (Mohs)	1 a 10	5-5-5	-	4-4-4
Resistencia al hielo	UNE EN ISO 10545-12	-	Resiste	-	Resiste
Resistencia a los agentes químicos	UNE EN ISO 10545-13	A, B o C	Clase A-Resiste	-	Clase A-Resiste

Safe-Steps - Características técnicas antideslizamiento:

	Norma	Exigencia	25 SAFE*	36 SAFE	50 SAFE***
Ángulo crítico de deslizamiento. (p. descalzo)	DIN 51130	R9-R13	R10	-	R10
Ángulo crítico de deslizamiento. (p. descalzo)	DIN 51097	A, B o C	Clase C (>24°)	-	Clase C (>24°)
Resistencia al deslizamiento (péndulo)	UNE 41901	0 a 3	Clase 3 (Rd > 45°)	-	Clase 3 (Rd > 45°)

Usos

Revestimientos	X	Aplicable a paredes y techos, interiores y exteriores, tanto regulares como irregulares.
Suelos	X	Aplicable en lugares de tránsito medio: salas, cuartos, cocinas, baños tanto viviendas privadas como hoteles. Recomendable utilizar referencias SAFE (antideslizante).
Piscinas & Wellness	X	Aplicable para espacios interiores y exteriores, pavimentos, piscinas y zonas húmedas, apto para el sistema de cloración salina y resistente a agentes químicos recomendados para su mantenimiento.

Sistema de empanelado

El sistema JointPoint® es un novedoso y exclusivo sistema de empanelado por PUNTOS compuesto por una mezcla de PVC, plastificantes y aditivos desarrollado propiamente por Ezarri que garantiza:

- 92% de la superficie libre para la adhesión del mosaico
- Ahorro de un 25% en el tiempo de instalación
- Insensible a la humedad

1 Punto. JointPoint®: Mosaico 25x25, Mosaico 36x36 / 2 Puntos. JointPoint®: Mosaico 50x50

JointPoint® consigue la máxima superficie de agarre y en consecuencia, unas excelentes resultados de adherencia evitando desprendimientos del mosaico.

Condiciones de Aplicación y Colocación

Soporte	<ul style="list-style-type: none"> - Limpieza: El soporte deberá estar limpio de polvo, musgo, pinturas... - Estabilidad: Es necesaria garantizar la estabilidad para poder colocar el mosaico. No puede existir ningún desprendimiento - Humedad: La superficie de contacto tendrá que estar seca. °C Humedad interna < 3% - Planicidad: La superficie de contacto tiene que estar plana. Tolerancia < 1,5/1000 mm
Instalación	<ul style="list-style-type: none"> - Se deberá respetar la rectitud de las juntas para mantener la linealidad. - En paramentos verticales se colocará primero de arriba a abajo y de izquierda a derecha. - En piscinas se debe colocar primero en las paredes del vaso, segundo elementos de escaleras o rampas y por último en el suelo del vaso.
Adhesivo	<ul style="list-style-type: none"> - Ezarri recomienda como mínimo el uso de adhesivos C2TE, adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento vertical nulo según norma UNE UN12004 para los casos en los que el soporte sea de hormigón. Otros casos, consultar en info@ezarri.com o en el 'Manual de colocación' de mosaico de Ezarri. - Aplicación mediante llana dentada de 6 mm y superficies inferiores a 2 m² - Temperatura ambiente entre 5° C y 30° C, sin lluvia y una velocidad de viento <50Km/h. - Tiempo de fraguado según fabricante.
Junta	<ul style="list-style-type: none"> - Ezarri recomienda el uso de juntas epóxicas tipo RG según la norma UNE 13888. Otros casos, como las juntas cementosas, consultar en info@ezarri.com o en el 'Manual de Colocación' de mosaico de Ezarri. - Condiciones ambientales de aplicación equivalentes a las condiciones de aplicación del adhesivo. - Aplicación de la masa de junta y retirada del exceso mediante llana de goma. - Limpieza con estropajo especial para juntas mojado en sentido circular para sellar las juntas. - Repaso con talocha con esponja hasta dejar el mosaico y junta limpios. - Tiempo de fraguado según fabricante.
Limpieza final	<ul style="list-style-type: none"> - Ezarri recomienda el uso de productos de finalización de obra.

Uso y Mantenimiento

Se recomienda el utilizar detergentes de uso común para la limpieza, uso y mantenimiento de las superficies revestidas con mosaico. No se recomienda el uso de detergentes que contengan ácidos ni el uso de herramientas abrasivas o de chorros de agua a alta presión. Para cualquier aclaración contactar en info@ezarri.com

NOTA:

*Referencias NO APLICABLES en 25 SAFE:

Black Marble, Riverstone, Makauba, Pale Cherry, Palisandro, Oak, Rustic

**Referencias NO APLICABLES en 50:

Pale Cherry, Palisandro, Oak, Rustic

***Referencias NO APLICABLES en 50 SAFE:

Fior di Bosco, Travertino, Black Marble, Riverstone, Makauba, Pale Cherry, Palisandro, Oak, Rustic

Description

Glass mosaic made in Spain from 100% recycled glass, fired and manufactured into sheets for use as wall and floor coverings.
A collection of 19 style references with a wide range of colours inspired in stone, marble and wood from first quality products for all types of use.
Manufactured in size 25x25 mm and 50 x 50 mm.
SAFE-STEPS: Collections with anti-slip version provide a surface with maximum safety (see corresponding specifications).

Finishing

	Gloss	Satin	Matt	Phosporescent
Zen			X	

Size and Formats

		25	36	50
Mosaic	Format:	Square	-	Square
	Sizes:	24,7 x 24,7 mm	-	50,7 x 50,7 mm
	Tolerance	+/- 0,2 mm	-	+/- 0,4 mm
	Thickness:	4,6 mm	-	5,8 mm
Sheet	Format:	Rectangular	-	Square
	Sizes:	31,2 x 49,5 cm	-	36,5 x 36,5 cm
	Joint (Grout):	1,1 mm	-	1,1 mm
	Mosaic/sheet:	12 x 19 units	-	7x7 units
	Weight/Sheet:	0,15 m ²	-	0,13 m ²
	Panelling:	1p-Jointpoint	-	2p-Jointpoint
Packaging	Format:	Carton	-	Carton
	Sizes of carton:	51 x 32 x 6'5 cm	-	37'5 x 37'5 x 5 cm
	Sheets/carton:	13 units	-	8 units
	m ² /Carton	2 m ²	-	1,06 m ²
	Weight/m ²	9,4 kg/m ²	-	13,5 kg/m ²

Technical Specifications

	Test	Clasif.	25	36	50**
Water absorption (E)	UNE EN ISO 10545-3	E < 0,5%	E = 0,1%	-	E = 0,1%
Scratch resistance (PEI)	UNE EN ISO 10545-7	1 to 5	PEI = 3	-	PEI = 3
Stain resistance	UNE EN ISO 10545-14	1 to 5	1-5-5	-	5-5-5
Scratch hardness (Mohs)	UNE 670101 (Mohs)	1 to 10	5-5-5	-	4-4-4
Accelerated ageing	UNE EN ISO 10545-12	-	Resistant	-	Resistant
Chemical resistance	UNE EN ISO 10545-13	A, B or C	Class A-Resistant	-	Class A-Resistant

Safe-Steps - Antislippery Specifications:

	Test	Clasif.	25 SAFE*	36 SAFE	50 SAFE***
Boot walking method-ramp	DIN 51130	R9-R13	R10	-	R10
Bare-foot walking method ramp	DIN 51097	A, B or C	Class C (>24°)	-	Class C (>24°)
Slip resistance (pendulum)	UNE 41901	0 to 3	Class 3 (Rd > 45°)	-	Class 3 (Rd > 45°)

Uses

Cladding	X	Applicable to interior and exterior walls and ceilings, both regular and irregular.
Paving	X	Applicable in places with medium/high transit and suitable for all types of homes, terraces, hotels and offices. The use of SAFE (anti-slip) style references is recommended.
Pools & Wellness spaces	X	Applicable for interior and exterior areas, paving, swimming pools and wet areas. Suitable for saline chlorination systems and resistant to standard maintenance chemical cleaning agents.

Panelling System

Through the JointPoint® system, our exclusive panelling system based on DOTS made up of a mixture of PVC, plasticisers and additives developed by Ezarri, which guarantees:

- **92% of the mosaic surface is free and in contact with the adhesive.**
- **A 25% saving** in installation time.
- Not affected by moisture.

1 JointPoint® DOT: 25x25 mosaic, 36x36 mosaic / 2 JointPoint® DOTS: 50x50 mosaic

JointPoint® achieves the maximum gripping surface and therefore excellent results in terms of adherence, avoiding mosaic detachment.

Conditions for Application and Installation:

Material/surface	<ul style="list-style-type: none"> - Cleaning: The material/surface on which it is installed must be free of dust, mold, paints, etc. - Stability: It is necessary to guarantee stability in order to install the mosaic correctly. There must not be any detachment. - Moisture: The contact surface must be dry. Internal humidity < 3%. - Flatness: The contact surface must be flat. Tolerance < 1.5/1000 mm
Installation	<ul style="list-style-type: none"> - The joints must be straight in order to maintain linearity. - In vertical surfaces they will be installed first from top to bottom and then from left to right. - In swimming pools, the mosaic must be installed first on the walls of the pool, then on stairs or ramps and finally on the floor of the pool.
Adhesive	<ul style="list-style-type: none"> - As a minimum requirement, Ezarri recommends the use of at least C2TE adhesives, an improved cementitious adhesive with no vertical slip according to the UNE EN 12004 standard in cases where the mosaic is installed on concrete. For other cases, contact us at info@ezarri.com or check the Ezarri mosaic 'Installation Manual'. - Application using a 6 mm notched trowel and surfaces less than 2 m² - Ambient temperature between 5°C and 30°C, without rain and a wind speed < 50km/h. - Setting time according to manufacturer.
Grouts	<ul style="list-style-type: none"> - Ezarri recommends the use of RG type epoxy grouts according to the UNE 13888 standard. For other cases, such as cementitious grouts, contact us at info@ezarri.com or check the Ezarri mosaic 'Installation Manual'. - Environmental application conditions according to the adhesive application conditions. - Application of the grout and removal of excess using a rubber trowel. - Cleaning with a special scrub pad for epoxy grouts in a circular direction to seal the joints. - Go over with a special scrub pad for epoxy grout until the mosaic and grout are left clean. - Setting time according to manufacturer.
Final Cleaning	<ul style="list-style-type: none"> - Ezarri recommends the use of specific products for the cleaning of finished works.

Use and maintenance

Commonly used detergents are recommended for cleaning, use and maintenance of surfaces covered in mosaics. The use of abrasive tools or high-pressure water jets is not recommended. For any clarification please contact info@ezarri.com

NOTE:

*References NO APPLICABLE to 25 SAFE:

Black Marble, Riverstone, Makauba, Pale Cherry, Palisandro, Oak, Rustic

**References NO APPLICABLE to 50:

Pale Cherry, Palisandro, Oak, Rustic

***References NO APPLICABLE to 50 SAFE:

Fior di Bosco, Travertino, Black Marble, Riverstone, Makauba, Pale Cherry, Palisandro, Oak, Rustic

Description

Mosaïque de verre réalisée avec 100 % de verre recyclé, cuit et assemblé à utiliser en revêtement sol et mur extérieur et intérieur, 100 % fabriquée en Espagne. Collection de 19 références d'une large gamme de couleurs naturelles inspirées par la pierre, le marbre et le bois de 1ère CHOIX pour tout type d'utilisation. Fabriquée en 2 tailles différentes: mosaïque 25x25 mm et mosaïque 50x50 mm.

SAFE-STEPS: Les collections en version antidérapante apportent une sécurité maximale à la surface (voir spécifications techniques correspondantes).

Finition

	Brillant	Satin	Mat	Phosphorescent
Zen			X	

Dimensions et Formats

		25	36	50
Mosaïque	Format:	Carré	-	Carré
	Dimensions:	24,7 x 24,7 mm	-	50,7 x 50,7 mm
	Tolérance	+/- 0,2 mm	-	+/- 0,4 mm
	Epaisseur:	4,6 mm	-	5,8 mm
Plaque	Format:	Rectangulaire	-	Carré
	Dimensions:	31,2 x 49,5 cm	-	36,5 x 36,5 cm
	Joint:	1,1 mm	-	1,1 mm
	Carreaux/Plaque:	12 x 19 unités	-	7x7 unités
	m2/Plaque:	0,15 m ²	-	0,13 m ²
	Poids/Plaque:	1,45 kg/plaque	-	1,67 kg/plaque
	Assemblage	1p-Jointpoint	-	2p-Jointpoint
Conditionnement	Format:	Carton	-	Carton
	Dimensions boîte:	51 x 32 x 6'5 cm	-	37'5 x 37'5 x 5 cm
	Plaques/Boîte:	13 unités	-	8 unités
	m2/Boîte:	2 m ²	-	1,06 m ²
	Poids/m2:	9,4 kg/m ²	-	13,5 kg/m ²

Caractéristiques Techniques

	Normé	Demandé	25	36	50**
Absorption d'eau (E)	UNE EN ISO 10545-3	E < 0,5%	E = 0,1%	-	E = 0,1%
Résistance à l'abrasion (PEI)	UNE EN ISO 10545-7	1 à 5	PEI = 3	-	PEI = 3
Résistance aux taches	UNE EN ISO 10545-14	1 à 5	1-5-5	-	5-5-5
Résistance aux rayures (esc. Mohs)	UNE 670101 (Mohs)	1 à 10	5-5-5	-	4-4-4
Résistance au gel	UNE EN ISO 10545-12	-	Résistant	-	Résistant
Résistance chimique	UNE EN ISO 10545-13	A, B ou C	Classe A-Résistant	-	Classe A-Résistant

Safe-Steps - Caractéristiques Techniques Antidérapant

	Normé	Demandé	25 SAFE*	36 SAFE	50 SAFE***
Angle de glissement (pied chaussé)	DIN 51130	R9-R13	R10	-	R10
Bare-foot walking method ramp	DIN 51097	A, B ou C	Classe C (>24°)	-	Classe C (>24°)
Slip resistance (pendulum)	UNE 41901	0 ou 3	Classe 3 (Rd > 45°)	-	Classe 3 (Rd > 45°)

Utilisations

Murs	X	S'applique sur des murs et des plafonds, des intérieurs et des extérieurs, dans des superficies régulières aussi bien qu'irrégulières.
Sols	X	S'applique pour des endroits de transit moyenne: salles de séjour, chambres, cuisines, salles de bain, tant dans des logements privés que des hôtels. Il est recommandé d'utiliser des références SAFE (antidérapant).
Piscines & Espace bien-être	X	S'applique pour des espaces intérieurs et extérieurs, des sols, des piscines et des zones humides, adaptée au système de chloration saline et résistante aux agents chimiques recommandés pour son entretien.

Système d'Assemblage

Le système JointPoint® exclusif système de d'assemblage par POINTS composé d'un mélange de PVC, de plastifiants et d'additifs, spécialement conçu par Ezarri garantit :

- 92 % de la surface libre pour l'adhérence de la mosaïque
- Économie de 25 % dans le temps d'installation
- Insensible à l'humidité

1 point. JointPoint® : Mosaïque 25x25, Mosaïque 36x36 / 2 points. JointPoint® : Mosaïque 50x50

JointPoint® permet d'obtenir une surface maximale de prise et, par conséquent, d'excellents résultats d'adhérence en évitant des décollements de la mosaïque.

Conditions de Pose

Matériel/surface	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage: Le support doit être exempt de poussière, mousse, peintures... - Stabilité: Il est nécessaire de garantir la stabilité pour pouvoir poser la mosaïque. Il ne peut y avoir aucun décollement. - Humidité: La surface de contact devra être sèche. °C Humidité interne < 3 %. - Planéité: La surface de contact doit être plane. Tolérance < 1,5/1 000 mm
Pose	<ul style="list-style-type: none"> - L'alignement des joints devra être respectée pour maintenir la linéarité. - Sur les parements verticaux, la pose se fera de haut en bas et de gauche à droite. - Dans les piscines, la pose se fera d'abord sur les parois du bassin, après les escaliers ou les rampes et dernièrement le sol du bassin
Adhésif	<ul style="list-style-type: none"> - Ezarri recommande d'utiliser des adhésifs C2TE, un adhésif à base de ciment amélioré à glissement vertical nul selon la norme UNE UN12004 pour les cas où le support serait en béton. Pour tout autre cas, consulter info@ezarri.com ou le « Manuel de pose » de mosaïque d'Ezarri. - Utilisation d'une truelle dentée de 6 mm et sur des surfaces inférieures à 2 m² - Température ambiante comprise entre 5 °C et 30 °C, sans pluie et une vitesse du vent < 50 km/h. - Temps de prise selon le fabricant.
Joints	<ul style="list-style-type: none"> - Ezarri recommande l'utilisation de joints époxy de type RG selon la norme UNE 13888. Pour tout autre cas, comme les joints à base de ciment, consulter info@ezarri.com ou le « Manuel de pose » de mosaïque d'Ezarri. - Conditions ambiantes d'application équivalentes aux conditions d'application de l'adhésif. - Il faudra appliquer la pâte de joint et retirer l'excédent avec une taloche au caoutchouc ou avec une truelle. - Nettoyage avec une éponge spéciale pour joints mouillée par des mouvements circulaires pour sceller les joints. - Utiliser la taloche épongé pour le lissage. - Temps de prise selon le fabricant.
Nettoyage final	<ul style="list-style-type: none"> - Ezarri recommande l'utilisation de produits de fin de chantier.

Utilisation et entretien

Il est recommandé d'utiliser des détergents habituels pour l'entretien des surfaces habillées en mosaïque. Il n'est pas recommandé d'utiliser des produits abrasifs ou des jets d'eau à haute pression. Pour toute précision, contacter info@ezarri.com

NOTE:

*Références NO APPLICABLES en 25 SAFE:

Black Marble, Riverstone, Makauba, Pale Cherry, Palisandro, Oak, Rustic

**Références NO APPLICABLES en 50:

Pale Cherry, Palisandro, Oak, Rustic

***Références NO APPLICABLES en 50 SAFE:

Fior di Bosco, Travertino, Black Marble, Riverstone, Makauba, Pale Cherry, Palisandro, Oak, Rustic